

نموذج غلاف مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة



المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين

مركز المواصفات والمقاييس

مشروع مواصفة قياسية عربية موحدة

الأحجار التجميعية – طرق الاختبار – الجزء: الثاني تعيين مقاومة
الانحناء (الثنى)

**AGGLOMERATED STONE –TEST METHODS
–PART 2 :**

**DETERMINATION OF FLEXURAL
STRENGTH (BENDING)**

AIDSMO PD 2688 –2013 EGYPT46: 2024 TC1

إعداد: (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة)

هذه الوثيقة مشروع مواصفة قياسية عربية تم عرضها على القاعدة التفاعلية لإبداء الرأي والملاحظات عليها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل ولا يجوز الاعتماد عليها كمواصفة قياسية عربية موحدة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة العربية العليا للتقييس



الأحجار التجميعية - طرق الاختبار الجزء : الثاني تعيين مقاومة الانحناء (الثنى)

١- المجال

تختص هذه المواصفة بطريقة تعيين مقاومة الانحناء تحت حمل مركز (مقاومة الثنى) لمنتجات مستوية من الحجر التجميعي .

٢- المواصفات المكملة

١ / ٢ م ق م ٦٢٥١ الخاصة بطرق اختبار الأحجار الطبيعية - تعيين مقاومة الإنحناء بحمل مركز .

٣- أساس الطريقة

أساس هذه الطريقة يتم بوضع عينة الاختبار على اسطوانتي ارتكاز ، ويتم التأثير بالحمل باستمرار وانتظام على عينة الاختبار في المنتصف ، ويقاس حمل الكسر ، وتحسب مقاومة الانحناء .

٤- الرموز

R_{tf} = مقاومة الانحناء (MPa) ميجاباسكال .

F = حمل الكسر (نيوتن)

I = المسافة بين اسطوانتي الارتكاز بالمليمتر .

b = عرض عينة الاختبار المجاور لمستوى الكسر بالمليمتر .

h = سمك عينة الاختبار المجاور لمستوى الكسر بالمليمتر .

L = الطول الكلي لعينة الاختبار بالمليمتر .

٥- الاجهزة

١ / ٥ ميزان حساس يزن عينات الإختبار بدقة في حدود ٠,٠١ ٪ من وزن عينة الأختبار .

٢ / ٥ فرن جيد التهوية قادر على الاحتفاظ بدرجة الحرارة عند (٤٠±٥) ° س


٣ / ٥ جهاز قياس طولى بدقة ٠,٠٥ مم

٤ / ٥ ماكينة اختبار ذات قوة مناسبة ومعايرة ومطابقة وطبقاً للمواصفة الأوروبية رقم EN 12372 .



٥ / ٥ جهاز لتطبيق الأحمال على عينة الاختبار بواسطة حمل عند نقطة المركز، يتكون من اسطوانتين سفليتين (اسطوانتي ارتكاز) واسطوانة واحدة علوية (اسطوانة تطبيق الحمل) والتي يجب أن تكون متمركزة تماماً في المنتصف بين اسطوانتي الارتكاز، الشكل (١) .
يجب تسجيل المسافة بين اسطوانتي الارتكاز كما هي مذكورة في البند (٢/٢/٦) .

- ١ - اسطوانة تحميل
- ٢ - اسطوانة ارتكاز
- ٣ - اسطوانة ارتكاز



الشكل (١)

()

٦ / ٥ تجهيز غرفة تحتفظ بدرجة الحرارة عند $(20 \pm 5)^\circ \text{C}$

٦- تجهيز عينات الاختبار

١ / ٦ سحب العينات

سحب العينات ليست مسئولية معمل الاختبار إلا في حالة طلب خاص . ويجب أن تختبر الأحجار التجميعية كاملة عندما يكون ممكناً . و يمكن تقطيع الأشكال غير المنتظمة أو الكبيرة جداً لتكون مجهزة للاختبار على ماكينة الثني . يجب أن يتم اختيار ٦ عينات اختبار على الأقل من رسالة متجانسة، البند (٤/٢/٦) .

٢ / ٦ عينات الاختبار



٦ / ٢ / ١ تشطيب السطح

يجب أن يتم إجراء تشطيب أسطح أوجه عينات الاختبار المنشورة أو المجلخة أو المصقولة وذلك كمرجع قياسي . في حالة الضرورة قد تختبر عينات الاختبار بتشطيبات أخرى للوجه ، باستخدام (الذهب أو السفح بالرمل) وعلى ذلك فإنه يمكن إجراء ذلك طبقاً للاستخدام . يجب أن يكون السطح المعد للاستخدام متلامساً تماماً مع اسطوانتي الارتكاز (الوجه لأسفل) . عندما لا يكون سطح الوجه الخلفي مستويًا تماماً . في جميع الحالات الأخرى ، يجب أن يكون السطح المعد للاستخدام متلامساً مع الأسطوانة العلوية . يجب ذكر نوع تشطيب السطح في تقرير الاختبار .

٦ / ٢ / ٢ الأبعاد

السك h هو أحد المؤثرات الهامة على المنتج النهائي.
يجب أن لا يقل الطول الكلي L عن $(200 \pm 0,3)$ مم.
يجب أن تكون المسافة دائماً بين اسطوانتي الارتكاز I أقصر من الطول الكلي L 20 مم .
يجب أن لا يقل العرض b عن $(50 \pm 0,3)$ مم ، وغير مسموح أن يكون العرض أقل من السمك .

٦ / ٢ / ٣ التفاوتات

يجب ألا يكون التفاوت للمسافة بين اسطوانتي الارتكاز عن ± 1 مم من البعد الإسمى للعينة .
يجب ألا تتحرف الأوجه عن التعامد على محور العينة بأكثر من ٢٪ بحد أقصى فرق، وذلك عندما يتم القياس في أي اتجاه و يجب أن يتم القياس طبقاً للمواصفة الأوروبية EN 14617-16

٦ / ٢ / ٤ التهيئة قبل الاختبار

يجب أن تهيأ عينات الاختبار عند درجة حرارة الغرفة $(20 \pm 5)^\circ$ س لمدة (24 ± 2) ساعة .
تكون عينات الإختبار من الأحجار التجميعية برابط من الأسمنت أو بالأسمنت والبوليمر . يجب أن تكون مجففة عند درجة حرارة $(40 \pm 5)^\circ$ س وذلك حتى ثبات الوزن .
يصل ثبات الوزن عندما يكون الفرق بين وزنتين متتاليتين بفواصل زمني (24 ± 2) ساعة لا يزيد على ٠,١٪ من الوزنة الأولى .
يجب ان تحتفظ عينات الإختبار بعد التجفيف وقبل اجراء الإختبار عند درجة حرارة $(20 \pm 5)^\circ$ س حتى تصل إلى الإتزان الحرارى علماً بأنه يجب اجراء الأختبار خلال ٢٤ ساعة .

٧- طريقة الأختبار

يتم مسح سطح الأسطوانات وتنظيفها وإزالة أي حبيبات خشنة سائبة على أسطح عينة الاختبار التي سوف تكون ملامسة للأسطوانات .
يتم قياس سمك وعرض عينة الاختبار معبراً عنها بالمليمتر لأقرب ٠,١ مم .
يتم وضع عينة الاختبار متمركزة على اسطوانات الارتكاز الشكل (١) وضبط اسطوانة التحميل في منتصف عينة الاختبار .
يجب أن يتم زيادة الحمل بانتظام بمعدل $(0,25 \pm 0,05)$ ميجاباسكال / الثانية حتى تنكسر عينة الإختبار يسجل حمل الكسر لأقرب ١٠ نيوتن على الأقل ، وكذلك المكان الذي حدث فيه الكسر .



٨- التعبير عن النتائج

يتم حساب مقاومة الانحناء لكل عينة اختبار R_{tf} باستخدام العلاقة الآتية :

$$R_{tf} = \frac{3F1}{2bh^2}$$

يجب أن يعبر عن النتائج بالميجا باسكال لأقرب ٠,١ ميجا باسكال .
إذا وقع الكسر على مسافة أكثر من ١٥ ٪ من منتصف عينة الاختبار في المسافة بين اسطوانتي الارتكاز
و/ أو وجود عيوب (عروق أو شقوق) إلى آخره ، يجب أن يعاد الاختبار .

٩- تقرير الاختبار

يجب أن يحتوى تقرير الاختبار على المعلومات الآتية :

- أ - رقم تمييز وحيد للتقرير
 - ب - رقم و عنوان وتاريخ إصدار المواصفة
 - ج - اسم و عنوان معمل الاختبار و عنوان مكان إجراء الاختبار ، إذا كان مختلفاً عن معمل الاختبار .
 - د - اسم و عنوان العميل .
 - هـ - مسئولية العميل أن يوفر المعلومات الآتية :
 - الاسم التجاري لحجر الركام المستخدم في رسائل الحجر التجميعي المختبر طبقاً للمواصفة الأوروبية رقم EN 14618
 - تشطيب سطح عينات الاختبار (إذا كان ذو صلة بالاختبار)
 - و - تاريخ تسليم العينة أو عينات الاختبار .
 - ز - تاريخ تجهيز عينات الاختبار (إذا كان ذات صلة بالاختبار) وتاريخ إجراء الاختبار .
 - ح - عدد عينات الاختبار في العينة .
 - ط - أبعاد عينات الاختبار .
 - ى - معدل التحميل .
 - ك - العرض والسمك لكل عينة اختبار مجاورة لمستوى الكسر والمسافة بين اسطوانتي الارتكاز بالمليمتري لأقرب ٠,١ مليمتري . قوة الكسر بالنيوتن بدون رقم عشري . مقاومة الانحناء بالميجا باسكال لأقرب ٠,١ ميجا باسكال وشكل الكسر ومكانة وأي ملاحظة غير عادية .
 - ل - قيمة المتوسط الحسابي R_{tf} لمقاومة الانحناء لأي اتجاه وثيق الصلة بالتحميل والانحراف العياري بالميجا باسكال لأقرب ٠,١ ميجا باسكال .
 - م - كل الانحرافات عن المواصفة ومبرراتها .
 - ن - الملاحظات .
- يجب أن يحتوى تقرير الاختبار على توقيع (توقيعات) ووظيفة الشخص أو الأشخاص ذوى المسئولية الفنية للاختبار وتاريخ نشر التقرير . يجب أن يذكر في التقرير انه لا يتم إعادة إصداره جزئياً بدون موافقة كتابية من معمل الاختبار .



ملحق (أ)

تقييم احصائي لنتائج الاختبارات

أ/١ يوضح هذا الملحق طريقة المعالجة الإحصائية لنتائج الاختبار التي تم الحصول عليها من طريقة اختبار الحجر التجميعي المذكورة في هذه الموصفة .

أ/٢ الرموز والتعريفات

القيم المقاسة $x_1, x_2, x_3, x_i, \dots, x_n$

عدد القيم المقاسه n

القيمة المتوسطة $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum x_i$

الأنحراف المعياري $S = \pm \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

معامل الاختلاف (للقيم المفردة) $V = \frac{S}{\bar{X}}$

متوسط اللوغاريتم $\bar{X}_{ln} = \frac{1}{n} \sum \ln x_i$

لوغاريتم الأنحراف المعياري $S_{ln} = \pm \sqrt{\frac{\sum (\ln \times i - \bar{X}_{ln})^2}{n-1}}$

القيمة القصوى Max

القيمة الأدنى Min

القيمة المتوقعة الأدنى

حيث k_s (معامل كمي معطى) في الجدول (أ/١)

$$E = e^{\bar{x}_{ln}} - k_{s_{ln}}$$

أ/٣ تقييم احصائي لنتائج الاختبار

من حسابات القيمة المتوسطة (\bar{x})

الأنحراف المعياري (S)

معامل الاختلاف (V) بفرض التوزيع الطبيعي .

لحساب القيمة المتوقعة الأدنى (E) ، بفرض لوغاريتم التوزيع الطبيعي .

القيمة المتوقعة الأدنى (E) المقابلة إلى ٥% كمي لوغاريتم التوزيع الطبيعي لمستوى ثقة ٧٥% .

المعامل الكمي (k_s) اعتماداً على عدد القيم المقاسة (n) المقابلة إلى ٥% كمي لمستوى ثقة ٧٥% .



الجدول (أ/١)

المعامل الكمي (K_s) يعتمد على عدد القيم المقاسة (n) في معامل ٥% لمستوى الثقة ٧٥%.

n	K_s
3	3.15
4	2.68
5	2.46
6	2.34
7	2.25
8	2.19
9	2.14
10	2.10
15	1.99
20	1.93
30	1.87
40	1.83
50	1.81
∞	1.64

مثال (١) :

حساب القيمة المتوسطة ، الانحراف المعياري ، القيمة القصوى ، القيمة الأدنى لستة قيم مقاسه .

رقم القياسات

X القيمة المقاسة

1

2000

2

2150

3

2200

4

2300

5

2350

6

2400

2333

القيمة المتوسطة

١٤٧

الانحراف المعياري

٢٤٠٠

القيمة القصوى

٢٠٠٠

القيمة الأدنى



مثال (٢) :

حسابات القيمة المتوسطة – الانحراف المعياري – معامل الاختلاف – القيمة المتوقعة الأدنى لعشرة قيم مقاسه

رقم القياسات	القيمة المقاسة X	Ln X
1	2000	(7.60)
2	2150	(7.67)
3	2200	(7.70)
4	2300	(7.74)
5	2350	(7.76)
6	2400	(7.78)
7	2600	(7.86)
8	2750	(7.92)
9	2900	(7.97)
10	3150	8.06
القيمة المتوسطة	2480	7.807
الانحراف المعياري	363	
معامل الاختلاف	0.15	

$$2.1 = k_s$$

من الجدول (أ/١) $10 = n$
القيمة المتوقعة الأدنى 1819

١٠- المصطلحات الفنية

agglomerated stone الأحجار التجميعية
flexural strength مقاومة الانحناء
surface finish..... تشطيب السطح

١١- المراجع

المواصفة القياسية الأوروبية رقم ١٤٦١٧ - ٢ / ٢٠٠٨

EN 14617-2/2008

Agglomerated stone –test methods – Part 2 : Determination of flexural strength
(bending) .